



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) **EP 0 875 399 A2**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
04.11.1998 Patentblatt 1998/45

(51) Int Cl.⁶: **B44C 5/04**, B32B 27/04,
B32B 29/00

(21) Anmeldenummer: 98890111.2

(22) Anmeldetag: 16.04.1998

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 30.04.1997 AT 752/97

(71) Anmelder: **M. Kaendl**
5071 Salzburg (AT)

(72) Erfinder: **Holleis, Falk**
83404 Ainring (DE)

(74) Vertreter: **Wildhack, Helmut, Dr. Dipl.-Ing.**
Dipl.-Ing. Dr. Wildhack
Landstrasser Hauptstrasse 50
1030 Wien (AT)

(54) **Dekorlaminat und Verfahren zu seiner Herstellung**

(57) Die Erfindung betrifft ein neues Dekorlaminat mit abriebfester Oberflächen-Beschichtung, das mit zumindest einer mit hitzegehärtetem Kunstharz imprägnierten Papierbahn und einer an sie gebundenen, ebenfalls harzimprägnierten, hitzegehärteten, mit einem Dekor versehenen äußeren Papierbahn gebildet ist, welche mit einer abrasionsresistenten Masse eines hitzegehärteten Kunstharzes beaufschlagt ist, wobei in der Kunstharzmasse der Dekorbahn Partikel eines abrasionsresistenten Hartstoffes verteilt sind. Sie ist **dadurch gekennzeichnet**, daß das Dekorlaminat von einer Matrix aus der hitzegehärteten Masse eines Kunst-

harzes durchdrungen ist und die von der Dekorbahn aufgenommene abrasivstoff-freie Matrix grenzflächenlos einstückig in eine integrale, die Dekorbahn nach außen abschließende mit einer Kombination von hitzehärtbarem Kunstharz mit mindestens einem Heteropolysaccharid enthaltenden bzw. an dieser Substanz reichen, Naturstoff und/oder Additiven und/oder Hilfsstoffen gebildete, klar-transparente Verschleißschicht übergeht, wobei in der hitzegehärteten Masse der mit der Imprägnier-Matrix der Dekorbahn integralen Verschleißschicht die Partikel des Hartstoffes, wie α -Aluminiumoxid verteilt sind:

EP 0 875 399 A2

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft ein abriebfestes, bevorzugt hochabriebfestes, Laminat, wobei unter diesem Begriff einerseits das zur Ausstattung der Oberfläche eines, insbesondere plattenförmigen, Substrates, wie z.B. eines solchen auf Basis eines Holzfaser- oder Holzspan-Werkstoffes, mit abrasionsfester Ausrüstung versehene Bahnmaterial zu verstehen ist und andererseits die, bevorzugterweise mittels eines Heißpreßvorgangs, letztlich erhaltenen, mit einer abrasionsfesten und in der überwiegenden Zahl der Fälle gleichzeitig auch Dekorfunktion ausübenden Oberflächenschicht versehenen Substratmaterialien, bevorzugt Bauplatten, z.B. für den Möbel- und Innenausbau.

Weiters betrifft die vorliegende Erfindung die Herstellung der genannten, für die Substratbeschichtung vorgesehenen, abrasionsresistenten Dekor-Lamine bzw. Dekor-Laminatbahnen oder -bögen sowie die Herstellung der mit denselben beschichteten Substrate, insbesondere Bau-, Boden- und Möbelplatten.

Es ist eine große Zahl von Verfahren zur Herstellung von mit einer abriebfesten Oberflächenbeschichtung ausgestatteten Laminaten bekanntgeworden, wobei sich diese Verfahren oft nur durch relativ geringfügige Änderungen voneinander unterscheiden, welche jedoch für den Produktionsablauf, die Verarbeitungs- und Gebrauchseigenschaften des Produktes und nicht zuletzt für die Herstellungs- und Nutzungskosten durchaus von entscheidender Bedeutung sein können.

Im wesentlichen ist der Grund-Herstellungsvorgang so, daß ein mit einem beliebigen Druckdekor versehenes oder einheitlich gefärbtes, nicht bedrucktes Papier mit einem hitzehärtbaren Harz, bevorzugterweise mit einem, gegebenenfalls modifizierten, Melamin-, Formaldehyd- und/oder Harnstoffharz imprägniert wird und danach oder später mit einer - meist mehrlagigen - ebenfalls mit einem thermohärtbaren Harz oder Harzgemisch, imprägnierten Faser-, insbesondere Papierbahn, welche Unterlags- und/oder Trägerfunktion übernimmt und meist als Kernbahn bezeichnet wird, unter Hitzeeinwirkung zu einer Laminatbahn mit Dekor-Verschleiß-Oberfläche verpreßt wird.

Ist das Harz dieser Dekor-Laminatbahn im wesentlichen auspolymerisiert, also gehärtet, kann dieselbe durch Klebung, eventuell Heißpreßklebung an eine Substratplatte, meist Holzspan- oder -faserplatte gebunden werden. Heute wesentlich überwiegt jedoch die Technik, das Harz der Dekor-Laminatbahn und der Kernlagenbahn jeweils nur einer Teilhärtung zu unterwerfen und dieses vorgehärtete Laminat unter Einwirkung von Hitze und Druck durch das dann fertig aushärtende Harz letztendlich an das jeweils vorgesehene Substrat zu binden.

Was nun die Herstellung von Dekorlaminaten mit (hoch)abriebfester Oberflächenbeschichtung betrifft, existiert dafür ebenfalls eine große Zahl von Vorschlägen.

Sie betreffen die zu verwendenden, die gewünschte Abrasionsfestigkeit generierenden, feinteiligen Hartstoffe selbst und deren Einbringung in eine für die Bildung der Verschleißschicht vorgesehene Harzmischung und deren nachhaltige Suspendierung in derselben, die letztlich die Qualität und Gleichmäßigkeit der Verschleißschicht entscheidend beeinflusst.

Aus der DE 28 58 182 C2 ist eine Dekorbahn zur Herstellung von Dekorplatten hoher Abriebwiderstandsfähigkeit mit einem Dekor auf einer als Substrat dienenden Papierschicht bekannt, bei der eine über dem Dekor angeordnete, ultradünne abriebresistente Beschichtung vorgesehen ist, die ein abriebresistentes feinteiliges Mineral in einer ausreichenden Menge enthält, um eine abriebresistente Schicht ohne Beeinträchtigung der Klarheit zu bilden und die darüber hinaus ein Bindemittel für dieses Material in einer zu dessen Bindung an der Oberfläche der Papierschicht ausreichenden Menge aufweist, wobei das Bindemittel mit hitzehärtbarem, zur Dekorplattenherstellung verwendetem Melamin-Formaldehyd- und/oder Polyesterharz verträglich und für diese Harze durchlässig ist.

Die Herstellung dieses bekannten Dekorlaminats erfolgt, wie insbesondere auch aus der DE 2 800 762 hervorgeht, so, daß zuerst die nichtimprägnierte Dekorbahn mit einer wässrigen, mit mikrokristalliner Cellulose stabilisierten Suspension von Aluminiumoxid-Teilchen beaufschlagt und getränkt wird, wonach eine Trocknung erfolgt. Danach wird die Imprägnierung mit der dort vorgesehenen Melamin-Formaldehydharz-Emulsion vorgenommen und schließlich wird diese Verschleiß-Dekorbahn mit einer mehrlagigen Kernbahn und einem Substrat in der Hitze verpreßt.

Bei einer derartigen Dekorbahn zur Herstellung von Dekorplatten liegen die abriebresistenten feinteiligen Mineralien jedoch an der Oberfläche, d.h. die Mineralien stehen teilweise aus der oberen Schicht hervor und verursachen dadurch zum einen eine nichtgewollte Rauigkeit der Fläche und zum anderen einen erhöhten Verschleiß durch Beschädigung der zur Herstellung der Platten notwendigen Werkzeuge. Darüber hinaus ist es erforderlich, die abriebresistente Beschichtung in einem separaten Arbeitsgang über dem Dekor anzuordnen, so daß dies eine Verteuerung der Herstellung mit sich bringt.

Die DE 195 08 797 C1 sieht bei einem Verfahren zur Herstellung eines Dekorlaminatpapiers vor, daß ein Gemisch aus Melaminharz, α -Cellulose, Korund als Hartstoff, Additiven und Hilfsstoffen sowie Wasser zu einer bestimmten Viskosität gemischt wird und dieses Gemisch auf die Sichtseite eines schon in einem vorhergehenden Schritt mit Harz getränkten, jedoch bis auf eine bestimmte Restfeuchte von einigen Prozenten getrockneten Dekorpapierbogens aufgebracht wird, wonach eine Trocknung auf eine gewünschte Endfeuchte erfolgt. Die gemäß dieser Patentschrift zu erzielende, die Korundpartikel enthaltende Verschleißschicht soll etwa 20-65 μ m Dicke aufweisen.

Diese Verfahrensweise soll den Vorteil bringen, daß die Korundteilchen, deren Korngröße zwischen 15 und 50 μ m

liegen soll, auch an ihren aus der angestrebten Verschleißschicht eventuell noch "herausragenden" Extrem-Spitzen und -Kanten mit einem kontinuierlichen Harzfilm bedeckt sind.

Im Vergleich zur vorher erörterten DE 28 58182 C2 soll der Vorteil der dortigen zweistufigen Vorgangsweise darin liegen, daß durch die auf diese Weise erreichte, vollständige Ummantelung der Hartstoff-Teilchen auch an ihren Ex-
 5 tremstellen eine Beschädigung der Preßplatten beim Heiß-Verpressen der Dekorlamine und schließlich der Lamine mit den Substratplatten nicht mehr zu befürchten ist. Damit entfällt der Einsatz von Overlapapieren, die gemäß älteren Verfahren zum Schutz der Stahlplatten der Pressen vorgesehen wurden. Das Weglassen der Overlapapier bringt Verschleißschichten mit erhöhter Transparenz und klarer Sichtbarkeit des jeweiligen Dekors.

Eine wie oben beschriebene, sichere Ummantelung der Abrasivstoff-Teilchen auch an ihren Extremstellen sollte
 10 auch das Laminat-Herstellungsverfahren gemäß US 4 322 468 A bringen, wobei dort zuerst eine Siliciumdioxid-Partikel als Hartstoff und das Melamin-Formaldehydharz enthaltende Dispersion auf den Dekorbogen aufgebracht wird und dieser noch feucht mit einem modifizierten Melaminharz überschichtet wird.

Der US 3 135 643 A ist eine zur eben beschriebenen etwa inverse Herstellungsmethode zu entnehmen, bei welcher die Dekorbahn zuerst mit einer Harzsuspension getränkt wird und diese noch feucht mit einer Melaminharz, Silicium-
 15 dioxid, Cellulose, ein Cellulosederivat und Wasser enthaltenden Dispersion überschichtet wird. Es erfolgt dort ein Abstreifen überschüssigen Auftragsharzes mittels eines Abstreifmessers. Die dort vorgesehenen Mischungen stellen jedoch die oben erwähnte, für die Schonung der Pressen-Platten wichtige Voll-Ummantelung der Abrasivstoff-Partikel nicht immer sicher.

Für die jeweils geforderten Verschleißseigenschaften der äußeren Beschichtung von entscheidender Bedeutung
 20 ist neben der Eigen-Härte der Abrasivstoff-Partikel deren Form und Größe, insbesondere dann auch deren größen- spektrale Verteilung, deren materielle mechanische Einbindung in die Harzmatrix und selbstverständlich auch der Grad der Homogenität ihrer flächenmäßigen und räumlichen Verteilung in der fertig ausgehärteten Oberflächen- Verschleißschicht.

Auf diese letztlich zu erreichende Homogenität der räumlichen Verteilung, bei welcher aber auch der Füllungsgrad, also die Menge der Abrasivstoffteilchen pro Volums- bzw. Masseneinheit der Harzmatrix eine wesentliche Rolle spielt,
 25 ganz entscheidenden Einfluß hat die Art und der Erfolg der Stabilisierung der Teilchen in der Harzdispersion oder - emulsion vor deren Auftrag zur Imprägnierung oder Beschichtung des Dekorlaminats.

Für diese Dispergierung und ein nachhaltiges In-Schwebe-Halten der Partikel sind schon die verschiedensten Dispergiermittel-Substanzen vorgeschlagen worden. Besonders beliebt für diesen Zweck sind α -Cellulose, modifizierte
 30 Cellulosen und mikrokristalline Cellulose.

Solche Cellulosen haben den Vorteil, daß sich ihr Brechungsindex wenig oder nicht vom Brechungsindex des sie einbindenden, letztlich ausgehärteten Harzes unterscheidet, was für die Klarheit und Transparenz der Verschleißober-
 fläche und damit für eine hohe Wiedergabequalität des Dekors ganz wesentlich ist.

Was die für die Abriebfestigkeit der Lamine verantwortlichen Hartstoffe betrifft, existieren auch dafür die ver-
 35 schiedensten Vorschläge: Es seien nur beispielhaft Teilchen auf Basis von Siliciumoxid, Siliciumcarbid, Pyrophyllit, Andalusit, Titandioxid und Aluminiumoxid genannt. Auch bei den Abrasivstoff-Teilchen ist eine Übereinstimmung der Brechungsindices von Partikel und Harzmatrix für die Klarheit der Wiedergabe des Dekors unter der verschleißfesten Schicht wichtig. Weitestgehend erfüllt α -Aluminiumoxid, also insbesondere Korund, diese Forderungen, wobei dieses, gegebenenfalls auch synthetische, Mineral den Vorteil hat, die gleich nach dem Diamant kommende Mohs-Härte zu
 40 besitzen.

Überwiegend sind die zum Einsatz kommenden Harze Aminoplastharze und beruhen überwiegend auf einer Harn-
 stoff- oder Melamin-Formaldehyd-Basis. Es ist eine kaum überschaubare Anzahl von Vorschlägen für solche für Dekor- Lamine mit Verschleiß-Beschichtungen sich eignende Harz-Systeme bekanntgeworden.

Aus der EP 472 036 A1 (Formica) ist ein zweistufiges "Naß-in-Naß"-Verfahren für die Herstellung abrasionsfester
 45 Dekorlamine bekannt geworden, wobei allerdings gemäß dieser EP-A1 vorgesehen ist, daß die Dekorbahn selbst in jedem Fall schon im Rahmen der ersten Beaufschlagung mit Harz zu deren Tränkung bis zu einem jeweils gewünschten Prozentsatz mit einer zwingend Abrasivstoff-Teilchen enthaltenden Melaminharz-Dispersion od. dgl. imprägniert wird. Nachteil dieser Art der Einbringung der Abrasivstoff-Teilchen auch direkt in die Faser- bzw. Papierbahn der Dekor-
 50 schicht ist einerseits, daß Abrasivstoff-Partikel in der Faserbahn zur Erhöhung der Abriebfestigkeit der Oberfläche nichts beitragen können, sie also verlorenen Aufwand darstellen und andererseits, daß innerhalb der Dekorschicht die Verteilung der Teilchen nicht homogen ist, sodaß lokale Versteifungen eintreten.

In einem zweiten Schritt erfolgt gemäß dieser EP-A1 zur Finalisierung der Tränkung dann eine Beaufschlagung mit einer ebenfalls die Abrasivstoffe enthaltenden Melaminharzdispersion od. dgl.

Demgemäß sind in den Dekorlaminaten gemäß dieser Schrift sowohl in der letztlich hitzegehärteten Tränkmasse
 55 in der Dekor-Papierbahn selbst, als auch in deren sie nach außen hin abschließenden Verschleißschicht zwingend Abrasivstoff-Teilchen eingebaut, was in jedem Fall einen unnötigen Mehraufwand an Abrasivstoff erfordert und zu einer Art "Versteifung" der Dekorbahn selbst infolge des dort vorgesehenen Einbaues der Abrasivteilchen in dieselbe führt, wodurch die Flexibilität beim danach oder erst später vorzunehmenden Beschichtungsvorgang gestört werden kann.

Für den Fall eines in der EP-A1 weiters vorgeschlagenen Schichtaufbaues, welcher durch Tränkung der Dekorbahn mit Harz mit Abrasivstoff-Teilchen und darüberliegender Anordnung einer Außenschicht ohne Abrasivstoff-Partikeln gekennzeichnet ist, ist im übrigen zwischen dem ersten Schritt der Tränkung der Dekorbahn mit einer dort also zwingend Abrasivstoff-Teilchen enthaltenden Harzmasse und dem zweiten Auftrag einer dort dann abrasivstoff-freien Oberflächenschicht ebenfalls zwingend ein Trocknungs-Schritt vorgesehen: Es erfolgt in diesem Fall überhaupt keine "Naß-in Naß"-Imprägnierung, womit eine integral ineinander übergehende Schichtfolge nicht erreichbar ist.

Schließlich stellt die EP 186 257 bloß den allgemeinen Stand der Technik dar, sie hat ein gleichzeitiges Imprägnieren und Coaten einer außenliegenden Dekorbahn mit einer Abrasivstoff-Partikel enthaltenden Harz-Komposition zum Gegenstand und führt zu einem Einbau dieser Partikel und auch insbesondere in die Faserbahn selbst, was, siehe die obigen Ausführungen, aus Gründen der Verarbeitungssicherheit und -flexibilität nicht günstig ist.

Die Erfindung hat sich die Aufgabe gestellt, ein Dekorlaminat bzw. mit demselben beschichtete Substratkörper, insbesondere Bauplatten, für die verschiedensten Anwendungsgebiete zu schaffen, welches Laminat sichtsseitig eine in ihren Verschleißeigenschaften bis zu höchsten Abriebwerten regelbare und in ihrer Klarheit und Dekor-Wiedergabequalität hohen bzw. höchsten Anforderungen entsprechende, Oberflächen-Beschichtung aufweist. Dennoch soll sowohl von der Seite der einzusetzenden Produkte als auch vom Produktionsablauf her der Herstellungsvorgang störungssicher und kostengünstig sein.

Im Zuge eingehender Versuche wurde gefunden, daß die Einarbeitung bestimmter Naturstoffe bzw. naturidenter Stoffe zumindest in die Harzmatrix, welche die die Verschleißfestigkeit gewährleistenden Hartstoffpartikel enthalten soll, zu unerwartet qualitätsvollen, optisch äußerst ansprechenden, hohe Gebrauchsqualität und an einen jeweils gewünschten Einsatz, abgestimmte Verschleißeigenschaften bei optimaler Einbindung der Partikel führt, wobei nicht nur keine eventuell auftretende Beeinträchtigung des Produktionsvorgangs, sei es durch etwa zu erwartende Probleme bezüglich Thermostabilität, bezüglich der Haft- und Klebeeigenschaften bei längerer Hitzeinwirkung, sowie bezüglich der Form- bzw. Pressen-Trenneigenschaften od. dgl. auftritt, sondern eine kompakte und aufwandsminimierte Produktionsweise erreicht wird. Weiters wurde gefunden, daß eine bestimmte Aneinanderfolge von Verfahrensschritten unter Anwendung einer Naß-in-Naß-Technik zu besonders hochwertigen Laminatkörpern bzw. Laminatplatten führt.

Gegenstand der Erfindung ist somit ein Dekorlaminat mit abriebfester Oberflächen-Beschichtung bzw. ein(e) damit beschichtete(r) Substratkörper bzw. Dekorplatte, wobei das Laminat mit zumindest einer Lage einer mit einem hitzegehärteten Kunstharz imprägnierten Faserstoff- und/oder Papierbahn (Träger- bzw. Kernbahn), und einer an sie gebundenen, ebenfalls derart imprägnierten und hitzegehärteten, mit einem Dekor versehenen, äußeren bzw. sicht- und gebrauchsseitigen Faserstoff- und/oder Papierbahn (Dekorbahn) gebildet ist, welche mit einer abrasionsresistent ausgerüsteten, hitzegehärteten Masse auf Basis mindestens eines hitzehärtbaren Kunstharzes bzw. Melaminharzes mit mindestens einem Plastifizierungsmittel und/oder weiteren Additiven und/oder Hilfsstoffen beaufschlagt und imprägniert ist, wobei in der hitzegehärteten Kunstharzmasse der Dekorbahn Partikel mindestens eines abrasionsresistenten Hartstoffes bzw. von α -Aluminiumoxid bzw. α -Korund, verteilt sind, und wobei das Dekorlaminat mit einer - durch zwei im wesentlichen unmittelbar aufeinanderfolgende Materialaufträge mit einer Mischung von Harzkomposition und Abrasivstoffkomposition gebildeten - Matrix beaufschlagt ist bzw. ein derartiges an einen Substratkörper bzw. an eine Bauplatte od. dgl. auf Basis von mit hitzegehärtetem Kunstharz gebundenen Faserstoff(en) oder holzfaser-gebundenes Dekorlaminat.

Die wesentlichen Merkmale des neuen Laminat-Werkstoffes bestehen nun darin, daß das Dekorlaminat in Form eines Laminatbogens oder einer Laminatbahn

- von einer Matrix aus der hitzegehärteten Masse auf Basis mindestens eines hitzehärtbaren Kunstharzes oder aber auf Basis mindestens eines derartigen Kunstharzes in Kombination mit mindestens einem Heteropolysaccharid (e) bzw. Pektin(e) enthaltenden bzw. an mindestens einer dieser Substanzen reichen Naturstoff bzw. naturidenten Stoff und/oder mindestens einem weiteren Additiv und/oder Hilfsstoff, jedoch ohne Gehalt an Abrasivstoff-Teilchen, durchdrungen ist
- und die genannte, von der Dekorbahn aufgenommene bzw. absorbierte, abrasivstofffreie Matrix grenzflächenlos einstückig
- in eine mit ihr integrale, die äußere Faserstoff- und/oder Papierbahn (Dekorbahn) nach außen bzw. sicht- und gebrauchsseitig abschließende, mit einer Kombination von hitzehärtbaren Kunstharz mit mindestens einem Heteropolysaccharid(e) bzw. Pektin(e) enthaltenden bzw. an mindestens einer der soeben genannten Substanzen reichen Naturstoff bzw. naturidenten Stoff und mindestens einem weiteren Additiv und/oder Hilfsstoff gebildete, klar-transparente Deck- und Verschleißschicht übergeht,
- wobei in der hitzegehärteten Masse der genannten, mit der Imprägnier-Matrix der Dekorbahn integralen Deck- und Verschleißschicht die Partikel des abrasionsfesten Hartstoffes bzw. α -Aluminiumoxid- bzw. α -Korund-Partikel verteilt sind.

Das neue Laminat zeichnet sich durch besonders hohe Homogenität der räumlichen Verteilung der Hartstoffpartikel

und deren besondere Konzentrierung in der Verschleißschicht aus und dadurch, daß auch das jeweilige Korngrößenverteilungs-Spektrum an allen Stellen dieser Schicht gleichartig ist. Dies scheint, wie einschlägige Untersuchungen vermuten lassen, vor allem eine Folge der in die für die Verschleißschichtbildung vorgesehene Harzmasse eingebauten, oben spezifizierten Naturstoffe bzw. naturidenten Stoffe zu sein. Diese Stoffe sind vor und während der Produktion imstande, die Partikel in der Kunstharz-Imprägnier-Emulsion derart gut zu stabilisieren, daß selbst bei einem bevorzugt anzuwendenden, die innige Verbindung von Dekorbahn und deren Harzmatrix zur Harzmatrix der Verschleißschicht sicherstellenden Naß-in-Naß-Auftrag der Beschichtungsmasse für die Verschleißschicht keine Entmischungsphänomene auftreten, z.B. in Richtung quer zur Erstreckung der Schicht und zwar weder, was die absolute Volumsbeladung noch, was die spektrale Verteilung der einzelnen Korngrößenklassen des Abrasivstoffes betrifft. Erstaunlicherweise gilt dies auch bei hohen Volumsbeladungsgraden.

Diese Art der Verteilungshomogenität führt dazu, daß die Verschleißschichten der Lamine ganz präzise auf einen späteren Anwendungszweck und als Folge der Nutzung auftretenden Abrasionseffekt hin programmierbar sind und daß sich die Abriebeigenschaften während der Nutzungsdauer und damit während der Dauer der Verschleißbeanspruchung solange nicht verändern, bis die Verschleißschicht tatsächlich bis zum Dekorbogen selbst durchgescheuert ist. Einen besonderen Vorteil bringen diese Naturstoffe, wie sich zeigte, dadurch, daß sie zu einer optimalen mechanischen Einbindung und Verankerung der Abrasivstoff-Teilchen in der Harzmasse führen, die auch nach der Härtung nicht gelockert ist, so daß, selbst wenn die Partikel nach erfolgtem Verschleiß der sie umgebenden Harzschicht schon offenliegen, ein "Herausreißen" der Partikel aus dem Verbund mit dem Harz der Verschleißschicht nicht eintritt.

Ebenfalls unerwartet war, daß jeder der zumindest in der Verschleißbeschichtungs-Kunstharzmasse erfindungsgemäß vorgesehenen Naturstoffe, bzw. naturidenten Stoffe, den bei der Laminatherstellung und beim Pressen der Dekorplatten auftretenden Temperaturbedingungen problemlos gewachsen ist und die Massen auch langfristig nicht zu Vergilbungen, Trübungen od.dgl. neigen. Was diese Naturstoffe weiters auszeichnet, ist ihre optimale Anpassung an die o.a. Bedingungen bezüglich der Licht-Berechnungsindizes von Harz und Naturstoff sowie letztlich auch des Hartstoffes in deren Verbund.

Sie verleihen der Verschleißschicht selbst bei hohem Abrasivstoff-Füllgrad überraschend hohe Transparenz, so daß auch unter diesen, höchste Abrasionswiderstände gewährleistenden Umständen eine praktisch originalgetreue Wiedergabe des Druckmusters bei hoher Farbbrillanz erreicht werden kann.

Nicht zuletzt ist anzumerken, daß die bisher in der Hauptsache als Dispergiermittel für die Abrasivstoff-Teilchen eingesetzten α -Cellulosen, mikrokristallinen Cellulosen u.dgl. durchaus einen Kostenfaktor darstellen, welcher durch den erfindungsgemäß vorgesehenen Einsatz von Heteropolysaccharid-bzw. Pektin-Naturstoffen, welche z.B. auch landwirtschaftliche oder agrarindustrielle Abfallprodukte sein können, wie z.B. Obstschalen, Traubentresten usw., gesenkt werden kann.

Zu den immer wieder genannten Additiven und Hilfsstoffen ist nur soviel auszuführen, daß hierunter jeweils einzelne oder mehrere in der Laminatherstellung schon lange gebräuchliche und gegebenenfalls nur modifizierte Katalysatoren, Härter, Beschleuniger, Modifikatoren, Kupplungsmittel, Trennmittel, Netzmittel u.dgl. zu verstehen sind.

Bezüglich der Papierqualität der Dekorbahn sind an sich keine Grenzen gesetzt, wenn das Papier nur im Zusammenspiel mit der Viskosität der jeweils zur Anwendung kommenden Imprägnier-Harzmischung richtig gewählt ist. Bevorzugt finden Dekorpapiere mit einer Grammatur von 60-120g/m² und Gurley-Werten von 15-25s Einsatz. Der Gurley-Wert ist eine in der Papierbranche verwendete Kenngröße für die Durchlässigkeit, Porigkeit bzw. Saugfähigkeit von Papieren. Dieser Kennwert gibt die Zeit an, innerhalb welcher durch eine Fläche von 100 cm² eines Papiers unter bestimmtem Druck stehende Luft in einer Menge von 100 cm³ hindurchgetreten ist.

Auch die Zahl und Vielfalt der in Frage kommenden thermohärtbaren Basis-Harze ist groß, bevorzugt finden Melamin-Formaldehydharze Einsatz, die jedoch auch in die verschiedensten Richtungen hin, wie z.B. mit Polyesterharzen, Polyolen, Acrylharzen u.dgl. modifiziert sein können.

Vom Standpunkt der Vermeidung eventuell zu erwartender, nachteiliger optischer Effekte aus besonders günstig ist es, wenn, wie gemäß **Anspruch 2** vorgesehen, die von der Dekor-Faserbahn aufgenommene Harzmasse und die Masse-in-Masse integral an sie gebundene, die Abrasivstoff-Teilchen homogen verteilt enthaltende Masse praktisch identische optische Eigenschaften, also z.B. praktisch gleichen Brechungsindex aufweisen, wozu eine gezielte Abstimmung der Zusammensetzungen der Harze von Imprägnierung und Verschleißschicht vorteilhaft ist.

In diesem Sinne kann in Fällen, wo der genannte Naturstoff auch als Bestandteil der Dekorbahn Grundimprägnierung vorgesehen ist, eine Identität des in die gehärtete Harzmasse von Dekorbahn-Imprägnierung und -Deckschicht integrierten Naturstoffs gemäß **Anspruch 3** hilfreich sein, wobei für den Fall, daß Abweichungen im optischen Verhalten zwischen Kunstharz-Grundmasse und Naturstoff existieren, die Einhaltung identischer Mengengehalte an Naturstoff in der Dekor-Faserbahn-Imprägnierung und in der Verschleißschicht von Vorteil ist.

Bevorzugt sind in der Verschleißschicht Naturstoffe integriert, welche bezüglich ihres Heteropolysaccharid- bzw. Pektin-Gehaltes, den aus dem **Anspruch 4** hervorgehenden Kriterien entsprechen, wobei aber auch zumindest eine der in den genannten Naturstoffen enthaltenen Komponenten selbst eingesetzt werden können, wobei Xanthan besonders bevorzugt ist.

Im **Anspruch 5** sind jene heteropolysaccharid- bzw. pektinreichen Naturstoffe genannt, welche in den Kunstharzmassen der erfindungsgemäßen Dekorlamine besonders vorteilhafte Wirkung ausüben.

Bei Einhaltung der in diesem Anspruch genannten Mengenverhältnisse, welche selbstverständlich in Abhängigkeit vom Abrasivstoff-Füllgrad zu verändern sind, lassen sich die oben erläuterte Homogenität der Verteilung in der Verschleißschicht und damit auch eine hohe Qualität dieser Schicht erzielen.

Es hat sich, sowohl was die optische Klarheit der Verschleißschicht als auch was deren Abriebfestigkeit betrifft, als besonders günstig erwiesen, wenn die Abrasivstoff-Teilchen zu überwiegenden Teilen plättchenartige, "planare" Form (Tablar-Form) aufweisen, wie im **Anspruch 6** geoffenbart.

Es ist weiters - wie aus diesem Anspruch hervorgeht - und auch da dürfte dem erfindungsgemäß vorgesehenen Einsatz der oben spezifizierten Naturstoffe bzw. naturidenten Stoffe im Harz eine gewisse Rolle zukommen - von Vorteil, wenn es zu einer "planaren Ausrichtung" der Korundteilchen in Richtung der Erstreckung der Verschleißschicht kommt. Bei einer solchen verschleißschichtskonformen Ausrichtung der Korundpartikel ist die den Abrieb verhindernde Gesamtfläche dieser Teilchen besonders groß und im wesentlichen ist auf diese Weise zusätzlich auch ein "Herausragen" von scharfen Kanten und Spitzen der Hartstoffteilchen aus der Verschleißschicht-Außenfläche minimiert, was ja, siehe weiter oben, beim Verpressen der Lamine zu unerwünschten Beschädigungen der Stahlplatten der Pressen führen kann.

Schließlich sind im Anspruch 6 bevorzugte Teilchengrößen der Aluminiumoxid-Partikel genannt, wobei sich die Dimensionsangaben auf die jeweilige Größterstreckung der Partikel beziehen.

Vorteilhaft für eine hohe Qualität der Deck- und Verschleißschicht der erfindungsgemäßen Lamine ist die Einhaltung von Mengenverhältnissen zwischen den Abrasivstoff-Teilchen und den übrigen Komponenten gemäß dem **Anspruch 7**, wobei sich die dort genannten Prozentzahlen jeweils auf die Feststoffbestandteile und den trockenen Zustand beziehen.

Bevorzugt sind Dicken der Verschleißschicht im Rahmen der im **Anspruch 8** genannten Werte von 0,02 bis 0,15 mm, welche jeweils in Abstimmung mit den Korngrößen des Hartstoffs zu wählen sind. Bei diesen Dicken ist die hohe Verschleißfestigkeit voll gewährleistet und eine Schichtstärke gegeben, welche volle Biegeflexibilität auch bei hohen Druckwechselbedingungen garantiert.

Hierbei ist es bevorzugt, Mengenverhältnisse zwischen der Summe von Dekorbahn-Imprägniermasse plus-Verschleißschichtmasse und Dekorbahn vor ihrer Imprägnierung und Beaufschlagung einzuhalten, wie sie ebenfalls aus dem Anspruch 8 ersichtlich sind.

Einen weiteren wesentlichen Gegenstand der vorliegenden Erfindung bildet ein vorteilhaftes Verfahren zur Herstellung der neuen Lamine und Laminatkörper bzw. Laminatplatten, wobei eine zumindest einlagige Faserstoffbahn bzw. Papierbahn, (Trägerbahn) mit einer Lösung bzw. Dispersion bzw. Emulsion mindestens eines hitzehärtbaren Kunstharzes bzw. Melaminharzes getränkt wird und eine ein gewünschtes (Druck-)Dekor aufweisende Faserbahn bzw. Papierbahn mit einer zumindest ein Additiv und/oder einen Hilfsstoff enthaltenden Lösung bzw. Dispersion bzw. Emulsion mindestens eines hitzehärtbaren Kunstharzes bzw. Melaminharzes getränkt und mit feinverteilten Partikeln eines Abrasivstoffes, bzw. von α -Aluminiumoxid bzw. α -Korund, beaufschlagt wird, indem die Faserbahn bzw. Trägerbahn in zwei zeitlich im wesentlichen unmittelbar aufeinanderfolgenden Verfahrensstufen mit Mischungen von natürlichen Dispergierstoffen enthaltenden Harzkomposition und Abrasivstoffkomposition beaufschlagt wird und die, wie oben beschrieben, erhaltene, Trägerbahn nur mit der, wie soeben beschrieben, erhaltenen, mit Abrasivstoff beaufschlagten Dekorbahn verbunden werden oder beide zusammen mit der Oberfläche eines Substratkörpers bzw. einer Faser- bzw. Holzwerkstoffplatte unter Druckeinwirkung bei Harz-Härtungstemperatur verbunden werden.

Das Verfahren ist dadurch gekennzeichnet,

- daß die Dekorbahn durch eine erste Stufe mit Imprägnierbad mit einer wässrigen, von abrasionsresistenten Teilchen freien Suspension, Dispersion und/oder Emulsion mindestens eines hitzehärtbaren Kunstharzes bzw. Melaminharzes mit mindestens einem Additiv und/oder Hilfsstoff, welcher Suspension od.dgl. gegebenenfalls eine durch Aufschließen, Erhitzen bzw. Kochen und Quellen eines mindestens ein Heteropolysaccharid bzw. Pektin enthaltenden bzw. an mindestens einer dieser Substanzen reichen Naturstoffs bzw. naturidenten Stoffe mit Wasser, ohne oder mit Druck erhaltene Gel-Lösung, zugesetzt sein kann,
- geführt und die genannte Dekorbahn dort mit der genannten Harzdispersion bzw. Harzmischung getränkt bzw. imprägniert wird, und
- daß die so erhaltene, harzgetränkte Dekorbahn nach Durchlaufen einer Abstreifstufe zum Entfernen überschüssigen Harzgemisches im imprägnier-frischen noch nassen Zustand im wesentlichen unmittelbar danach
- durch eine zweite Stufe mit Harz-Auftragseinrichtung - bevorzugt ein Drahttraktel - geführt wird, in welcher sie auf ihrer Dekor- bzw. Sichtseite
- mit einem Gemisch einer wässrigen Suspension, Dispersion und/oder Emulsion mindestens eines hitzehärtbaren Kunstharzes bzw. Melaminharzes mit einer durch Aufschließen, Erhitzen bzw. Kochen und Quellen eines minde-

stens ein Heteropolysaccharid bzw. Pektin enthaltenden bzw. an mindestens einer dieser Substanzen reichen Naturstoffs bzw. naturidenten Stoffs mit Wasser, mit oder ohne Druckbeaufschlagung erhaltenen Gel-Lösung bzw. Gel-Mischung, welcher Mischung mindestens ein Additiv und/oder Hilfsstoff zugesetzt ist, beaufschlag und beschichtet wird, wobei in dieser Mischung weiters eine jeweils gewünschte Menge an Abrasivstoff-Partikeln bzw.

- wonach - nach einem Abstreifen überschüssigen Harzgemisches - und ohne oder nach Zwischenschaltung einer Vor- bzw. Zwischentrocknung und/oder einer Vorhärtung unter Einwirkung von Druck bei der jeweiligen Härtungstemperatur, die Vereinigung der so vorbehandelten Dekorbahn mit der ebenfalls mit hitzhärtbarem Harz imprägnierten Träger- bzw. Kernbahn allein oder zusätzlich mit dem Substratkörper bzw. mit der Holzwerkstoffplatte vorgenommen wird. Es handelt sich bei dem erfindungsgemäßen

Verfahren um eine Naß-in-Naß-Aufbringungstechnik der Harzkomponentenmischungen, deren zumindest eine, nämlich die außen aufzubringende verschleißfeste Schicht den oben definierten Naturstoff enthält. Außerdem sollen in der Auftragsmasse für diese Schicht die Hartstoff-Partikel fein und extrem homogen dispergiert vorliegen.

Die Homogenität und Stabilität der Teilchendispersion ist bei der erfindungsgemäßen Zwei-Stufen-Naß-in-Naß-Technik besonders wichtig, da hierbei eine Aufbringung der Teilchen-Kunstharz-Dispersion, z.B. durch Aufgießen, Streichen, Aufwalzen oder Aufsprühen derselben auf die direkt aus dem Imprägnierbad der ersten Stufe kommende, harzgetränkte Dekorbahn erfolgt, bei welchen Techniken eine Entmischung leicht eintritt.

Besonders bevorzugt ist es, den Auftrag der Verschleißschicht-Harzmasse, wie schon oben betont, mittels Draht-rakel vorzunehmen. Mit einem Drahtrakel läßt sich über Drehzahl, Anzahl der Drähte und Drehrichtung jeder gewünschte Harzauftrag genau einstellen. Diese Möglichkeit der genauen Steuerung ist auch wichtig, um die einzelnen Papier-sorten ihren jeweiligen Eigenschaften gemäß beharren zu können.

Eine z.B. aus der oben erwähnten US 3 135 643 A bekannte Entfernung überschüssigen Auftrags-Harzes mittels eines Messers ermöglicht keine echte on-line-Kontrolle des tatsächlichen Harzauftrags und läßt auch keine aktive Steuerung desselben zu.

Bevorzugte Ausführungsformen bezüglich der erfindungsgemäß einzusetzenden Materialien und Verfahrensbedingungen offenbaren die **Ansprüche** 10 bis 12.

Zur näheren Erläuterung des Verfahrens zur Herstellung der neuen Dekorlamine gemäß der Erfindung und einer dafür geeigneten Produktionseinrichtung wird auf die Zeichnung verwiesen, welche den Verfahrensablauf schematisch wiedergibt.

Von einer nicht gezeigten Dekorpapier-Rolle wird über einen Abwickler A die zu imprägnierende und verschleißfest zu beschichtende Dekorpapierbahn 5 über mehrere Führungswalzen 800 der Imprägnier- und Beschichtungsanlage 10 geführt und gelangt zur größeren, ersten Beaufschlagungswalze 120, welche unterseitig in das der länglichen Imprägnierwanne 100 der ersten Stufe I. kontinuierlich zugeführte Imprägnierharzgemisch 110 eintaucht, eine Schicht des Imprägniergemischs bei ihrer Drehung mitnimmt und auf die papierbahn 5 unterseitig aufträgt, so daß eine erste "Befeuchtung" derselben stattfindet. Die Bahn wird dann zur Konditionierung und zur Erhöhung ihrer Bereitschaft, Harz aufzunehmen, gegebenenfalls unter Anwendung leichter Zugkraft, über Walzen 800' geführt, um sie "atmen" zu lassen. Die Atemzone kann, wie in unterbrochenen Linien gezeichnet, auch länger sein und befindet sich dann in einem aufrechten Schacht 850. Dann gelangt die Bahn über die erste Badwalze 120' voll unter die Oberfläche der Harzmischung 110 in der Wanne 100, verbleibt für eine Strecke, welche einer Imprägnierzeit im Bereich von 2 bis 8s entspricht, im Harzbad und wird als imprägnierte, nasse Dekorbahn schließlich über die Walze 120" aus dem Bad 100, 110 geführt. Sie wird nach Passieren eines Dosierwalzenpaares 310 mit Abstreifer 311 über die in die Abrasivteilchen enthaltende Auftragsharzmasse 210 in der ARP (abrasion resistant particles)-Wanne 200 der zweiten Stufe II. eintauchende, rotierende Auftragswalze 220 geführt, wo sie sicht- bzw. druckseitig mit der Verschleißharzmasse 210 beaufschlagt wird. Eine Feinstverteilung erfolgt durch das Drahtrakel 221 quer über die Bahnbreite, dadurch kann auch die Auftragsmenge feinreguliert werden!

Über eine Umlenkwalze 800" und ein Drahtrakel 421 sowie eine höhenverstellbare Abstreifwalze mit Rakel 420 und weitere Walzen 800'" verläßt die nun auch mit der Verschleißbeschichtung versehene Dekorbahn 5" die Anlage und wird in den Trockentunnel T geführt und dort auf eine gewünschte "Restfeuchte" getrocknet.

Anhand der folgenden Beispiele 1 bis 3 sowie der Vorschrift im Anschluß daran wird die Erfindung näher erläutert.

Beispiel 1: Dekor-Laminat für hochabriebfeste Bodenbeläge

Von einer Papierrolle wird kontinuierlich eine mit dem Bild der Oberfläche eines natürlichen Holzes bedruckte Papierbahn (Grammatur: 90 g/m²; Gurley-Wert: 20 s) abgezogen und über Führungswalzen durch eine kontinuierlich mit einer Harzmischung mit einer Zusammensetzung gemäß Tabelle 1 beschickte Imprägnierwanne geführt. Dabei dringt die Harzmischung von beiden Seiten in die Dekorbahn ein und bildet die Grundimprägnierung derselben. Die

Tränkzeit (Verweilzeit) liegt bei 2.5 s.

Tabelle 1:

"Rezept A":	
Komponente:	Imprägniermischung Menge, kg
Melaminharz-Dispersion (ca. 60%) (Eigenrezept, siehe Vorschrift: Tabelle 7)	200
Trennmittel, handelsübl. (PAT-A 523)	0.22
Netzmittel, handelsübl. (Nu 47)	0.5
Härter, handelsübl. (529, BASF)	0.4
Modifikator (Eigenprodukt)	12
Wasser	38

Knapp - etwa 4s - nach Verlassen dieses ersten Imprägnierbads wird von der nun getränkten Bahn überschüssige Imprägnierharzmasse in einer solchen Menge abgestreift, daß das Papier mit einer Beladung mit Kunstharz von etwa 65% ("trockenes" Harz), bezogen auf 100% Eigenmasse des Papiers (vor seiner Imprägnierung) schließlich die erste Stufe der Imprägnierung verläßt.

Möglichst unmittelbar danach, im noch unverändert imprägniernassen Zustand wird die Dekorbahn mit ihrer Dekor- bzw. Sichtseite über eine Harz-Auftragswalze geführt, welche auf ihrer der Dekorbahn abgewandten Seite in eine - kontinuierlich einer Tauchwanne aus einem Kessel zugeführte - Auftragsharzmasse zur Bildung der Verschleiß-Beschichtung mit einer aus der Tabelle 2 hervorgehenden Zusammensetzung eintaucht und bei ihrer Rotation kontinuierlich neue Auftragsharzmasse aufnimmt und an die über sie geführte, imprägnierte Dekorbahn abgibt.

Tabelle 2:

Rezept B:	
Komponente:	Verschleißschicht-Auftragsmasse Menge, kg
Melaminharz-Dispersion (ca. 60%)	175
Netzmittel (Nu 47)	0,4
Härter (529 BASF)	0,3
Modifikator	6
Wasser	2
α -Korund, Tablar (PLAKOR 40) (Partikelgröße 10-50 μm)	120
Xanthan (1%-ig in Wasser) aufdispergiert	10
Premix (siehe extra Anrührvorschrift)	10
Silan (Dow Corning, Z 6020)	2,5
Essigsäure, konz.	1
Netzmittel (Hypersal VXT)	0,4

Anrührvorschrift für Premix:

150 Liter Wasser im Disperser mit 5 kg Cesa-Gum LN1 (Johannisbrot-Kernmehl) intensiv verrühren bis zu einer Temperatur von 90°C (ca. 3 Stunden lang, je nach Rührwerkstyp).

Dann 200 Liter Wasser zugeben und unter Kühlung über den Behältermantel langsam weiter rühren, bis ca. 20°C erreicht sind.

Jetzt nochmals 50 Liter Wasser zugeben und 6,5 kg Härter 528 von BASF.

Nach Verlassen des Verschleißschicht-Auftragsbades passiert die Papierbahn eine Abstreifwalze mit Rakel zum Abstreifen überschüssiger Auftragsmasse.

Danach wird die nassbzw. feuchte, nunmehr imprägnierte und mit dem Verschleißschicht-Auftrag versehene Bahn in einem Trockentunnel mit Konvektionstrocknung bei ansteigenden Temperaturen von 140-190°C auf etwa 6-7% Restfeuchte getrocknet.

Die nun mit dem hitzehärtbarem Melaminharz getränkte, beschichtete und getrocknete Dekorpapierbahn wird zu

Bögen geschnitten und diese werden gestapelt. Die Beladung der Dekorpapier-Bahn mit eigener Harz Imprägnierung und Verschleißschicht beträgt etwa 210%, gerechnet als Trockenmasse, bezogen auf die Masse (100%) des Dekorpapiers vor Harz-Imprägnierung und -Auftrag.

Zum Erhalt eines Laminats werden diese Dekor-Prepregbögen mit jeweils vier unterhalb von ihnen angeordneten Lagen von mit einem konventionellen Formaldehyd-Phenol- oder Formaldehyd-Harnstoffharz imprägnierten Natron-Kraftpapier - also mit vier sogenannten Kernpapierbögen - in einer Taktpresse bei z.B. 185°C und bei einem Druck von 20 bar zu einem Laminatfilm verpreßt.

Wenn erwünscht, kann mittels Strukturblech auf den Platten der Taktpresse ein reliefartiges Muster in die verschleißfest beschichtete Dekorseite eingepreßt werden.

Die so erhaltenen, fertigen Laminatbögen mit Dekorschicht und Kernlagenschicht können als solche an Kunden und Weiterverarbeiter abgegeben bzw. geliefert werden oder aber sie werden anschließend mit einer Holzwerkstoffplatte, z.B. Spanplatte, verpreßt, so daß der Laminatfilm innig mit einer Holzwerkstoffplatte od dgl. als Unterlagskörper verbunden wird.

Um einen Verzug bzw. ein "Schüsseln" der so beschichteten Holzwerkstoffplatten zu vermeiden, wird - bevorzugt praktisch gleichzeitig mit dem o.a. Dekorschicht/Kernlagen-Laminat auf der Rückseite der Platte als "Gegenzug" ein ebenfalls mit hitzehärtbarem Harz imprägniertes Laminat meist aus mehreren Lagen Kraftpapier, wenn kein Dekor erwünscht oder nötig ist (z.B. für Lamine, die für den Innenausbau, wie Böden oder Tafelungen vorgesehen sind) oder mit einem Dekorschicht/Kernlagen-Laminat heiß aufgepreßt, wobei üblicherweise keine besondere Verschleißfestausrüstung erforderlich ist.

Proben der so erhaltenen Dekorlamine bzw. deren Verschleißschicht brachten bei der Verschleißprüfung folgende Werte:

Taber-Abraser-Test: DIN EN Norm 438-2.6:

Rotierende, mit Schleifpapier versehene Räder werden mit einem definierten Druck gegen die zu prüfende Oberfläche des Probekörpers gepreßt. Sobald Beschädigungen der Dekorschicht auftreten, wird die Zahl der bis zu diesem Zeitpunkt erfolgten Umdrehungen des Probekörpers als Anfangspunkt, als sog. Initialpunkt (IP) gemessen und festgehalten.

Die Schleifbelastung wird fortgesetzt, bis die Dekorschicht zu 95% zerstört ist. Die bis zu diesem Zeitpunkt gemessenen Gesamtumdrehungen des Probekörpers gelten als Endabriebspunkt, als sog. Finalpunkt (FP).

IP	Umdrehungen: Je nach Maschinenfahrweise von 500 bis 15.000
FP	Wurde wegen der hohen Werte nicht festgestellt.

Die Beschichtung erweist sich bei einem betriebs-internen Test auf Widerstandsfähigkeit gegen Zigaretteglut als extrem glutfest.

Weiters ist trotz des hohen Füllgrads mit dem α -Korund hohe Wiedergabequalität des Holzmusters bis in alle Einzelheiten, wie Poren, und hohe Transparenz ohne Trübungen gegeben.

Die, wie oben beschrieben erhaltenen Dekorlamine eignen sich besonders für Fußbodenbeläge mit extrem hohen Beanspruchungen, wie z.B. für Dielen, Büro- und Geschäftsräume.

Beispiel 2: Laminat für Arbeitsplatten:

Das Beispiel 1 wurde im wesentlichen unter Einhaltung der dort genannten Bedingungen mit der gleichen Dekorpapierqualität wiederholt. Als Harzmasse für die Imprägnierung der Dekorpapier-Bahn diente eine solche, deren Grundzusammensetzung aus Tabelle 3 ersichtlich ist.

Tabelle 3:

Rezept C:	
Komponente	Imprägnierharz 2 (03): Menge, kg
Melaminharz, siehe Vorschrift weiter unten	250
Trennmittel, handelsübl. (Pata 523)	0,3
Netzmittel, handelsübl. (Nu 47)	1
Härtermischung aus 2 Härtern, handelsübl.	1,5
Modifikator, siehe Anhang zu Tab 2	10
Wasser	45
Gesamtmenge	307,8

Tabelle 3: (fortgesetzt)

Rezept C:	
Komponente	Imprägnierharz 2 (03): Menge, kg
(Trübungszeit: 20 min)	

Die Imprägniermasse gemäß Tabelle 3 eignet sich besonders gut für die Herstellung von Laminatbögen für die Kurztahtpresse oder Rollen für die kontinuierliche Presse.

Die Oberflächenverschleiß-Beschichtung wurde mit der aus Tabelle 4 ersichtlichen Auftragsharzmasse gebildet:

Tabelle 4:

Rezept D:

Verschleißschicht-Auftragmasse:

Komponente:

Menge, kg (l):

Imprägniermasse (Rezept C, Tab.3)

307,8

 α -Korund, Tablar, Plakor 40(Partikelgröße 15-50 μ m)

150

Xanthan (1%-ig in Wasser)

14

"Premix 2", siehe unten

15

Silan (Dow Coming Z 6020)

0,4

l

Essigsäure, konz.

0,2

l

Netzmittel, handelsübl. (VXT Hyposol)

0,1

l

"Premix 2": Herstellung:

50 l Wasser

6 kg Pektin

rühren, erhitzen auf 95°C, 2.5h lang, dann

50 l Wasser

zugeben, rühren, abkühlen und

4 kg Härter (BASF)

zugeben, rühren.

Kenndaten:

Beladung der Dekorbahn, insges: 185%, bezogen auf ursprüngliche Dekorbahn (100%)

Verschleißtest:

IP: 650 Umdrehungen

EP: 9200 Umdrehungen

Zigaretteglutfestigkeit: sehr gut

Dekorwiedergabe: sehr gut

Transparenz: sehr gut

Mit diesem Dekorfilm gemäß Beispiel 1 hergestellte Dekor-Holzfaserplatten eignen sich hervorragend für Küchenarbeitsplatten, Verkaufstischplatten u.dgl. und zeigen bei hoher Beanspruchung eine durchschnittliche Haltbarkeitsdauer in der Größenordnung von 5 bis 8 Jahren.

5 Beispiel 3: Dekorlaminat für Möbelbau

Das Beispiel 1 wurde im wesentlichen unter Einhaltung der dort genannten Bedingungen wiederholt. Die Grundzusammensetzung der Dekorbahn-Imprägniermasse geht aus Tabelle 5 hervor:

10 Tabelle 5

Rezept E:	
Komponente	Imprägnierharz: Menge, kg:
Melaminharz	200
Trennmittel, handelsübl., (Pata 523)	0,1
Netzmittel, handelsübl., (Nu 47)	0,5
Härter, handelsübl., (529)	0,4
Modifikator	10
Wasser	40
Gesamtmenge	251,0

Die Imprägniermasse ist besonders gut für die herstellung einzelner Dekor-Laminatbahnen bzw. -filme geeignet.

Als Auftragsmasse für die Bildung der abrasionsfesten Verschleiß-Oberflächenschicht diente die in der folgenden Tabelle 6 in ihrer Grundzusammensetzung angeführte Auftragsharzmasse.

Tabelle 6:

Rezept F:

Verschleißschicht-Auftragsmasse

Komponente:

Menge, kg (l)

Imprägniermasse (Rezept E, Tab.5)

251

α -Korund, Tablar (Plakor 40)

85

Partikel

Xanthan

0

"Premix 3", siehe unten

Silan (Dow Coming, Z 6020)

0,3

l

Essigsäure, konz.

0,2

l

Netzmittel (VXT Hyposol)

0,05

l

"Premix 3": Herstellung:

50 l Wasser

6,5 kg Alginat-Na

rühren, erhitzen auf 90°C, 3h lang, dann

50 l Wasser

zugeben, rühren, abkühlen

4 kg Härter (BASF)

zugeben, rühren.

Kenndaten der erhaltenen Dekorbahn:

Beladung der Bahn mit Harzmasse (trocken):

insgesamt 170%

Verschleißtest:

IP 320 Umdrehungen

EP 4500 Umdrehungen

zigarettenglut-fest.

Dekorwiedergabe: ausgezeichnet

Transparenz: hervorragend

Mit dem so erhaltenen Dekorbahn-Prepreg unter den Bedingungen gemäß Beispiel 1 hergestellte Dekorplatten (Gesamtdicke etwa 20 mm) eignen sich besonders für hohen Ansprüchen entsprechende, senkrechte Flächen von Korpussen, Türen, Laden, Blenden u.dgl. von Büro-, Geschäfts-Möbeln und -Einrichtungen, gewerblichen Kucheneinrichtungen, Gaststätten u.dgl.

Vorschrift: Herstellung des Imprägnierharzes, Melaminharz, Eigenrezept:

Es wurde eine Imprägnierharz-Dispersion mit einer der folgenden Tabelle 7 entnehmbaren Zusammensetzung in der dort wiedergegebenen Reihenfolge der Zugabe hergestellt:

Tabelle 7:

Basis-Melaminharz, handelsüblich	
Komponente:	Menge: kg
Formalin, 37%-ig	7500
Wasser	2000
Natronlauge, konz.	6,5
Diethylenglykol (DEG)	300
Monoethylenglykol (MEG)	550
Melamin	6500

pH Wert: 10, Erhitzung auf 90°C, 45 min lang, Lagertemperatur 30°C.

Die erhaltene Harzdispersionsbasis wurde bis zu ihrem Einsatz für die Herstellung der Massen gemäß den vorangegangenen Beispielen 1 bis 3 in einem Tank zwischengelagert!

Herstellung des Modifikators:

Monoethylenglykol	12300 (kg)
-------------------	------------

(fortgesetzt)

Herstellung des Modifikators:	
Granuform (hochprozentiges Formalin geprüllt)	2370
Melamin	4000
Zwischenlagerung nach Kochung erfolgt im Tank.	

Patentansprüche

1. Dekorlaminat mit abriebfester Oberflächen-Beschichtung bzw. damit beschichtete(r) Substratkörper bzw. Dekorplatte, wobei das Laminat mit zumindest einer, Lage einer mit einem hitzegehärteten Kunstharz imprägnierten Faserstoff- und/oder Papierbahn (Träger- bzw. Kernbahn), und einer an sie gebundenen, ebenfalls derart imprägnierten und hitzegehärteten, mit einem Dekor versehenen, äußeren bzw. sicht- und gebrauchsseitigen Faserstoff- und/oder Papierbahn (Dekorbahn) gebildet ist, welche mit einer abrasionsresistent ausgerüsteten, hitzegehärteten Masse auf Basis mindestens eines hitzehärtbaren Kunstharzes bzw. Melaminharzes mit mindestens einem Plastifizierungsmittel und/oder weiteren Additiven und/oder Hilfsstoffen beaufschlagt und imprägniert ist, wobei in der hitzegehärteten Kunstharzmasse der Dekorbahn Partikel mindestens eines abrasionsresistenten Hartstoffes bzw. von α -Aluminiumoxid bzw. α -Korund, verteilt sind, und wobei das Dekorlaminat mit einer - durch zwei im wesentlichen unmittelbar aufeinanderfolgende Materialaufträge mit einer Mischung von Harzkomposition und Abrasivstoffkomposition gebildeten - Matrix beaufschlagt ist, bzw. ein derartiges an einen Substratkörper bzw. an eine Bauplatte od. dgl. auf Basis von mit hitzegehärtetem Kunstharz gebundenen Faserstoff(en) oder holzfaser-gebundenes Dekorlaminat, **dadurch gekennzeichnet**,
 - daß das Dekorlaminat in Form eines Laminatbogens oder einer Laminatbahn
 - von einer Matrix aus der hitzegehärteten Masse auf Basis mindestens eines hitzehärtbaren Kunstharzes oder aber mindestens eines derartigen Kunstharzes in Kombination mit mindestens einem Heteropolysaccharid(e) bzw. Pektin(e) enthaltenden bzw. an mindestens einer dieser Substanzen reichen Naturstoff bzw. naturidenten Stoff und/oder mindestens einem weiteren Additiv und/oder Hilfsstoff, jedoch ohne Gehalt an Abrasivstoff-Teilchen durchdrungen ist
 - und die genannte, von der Dekorbahn aufgenommene bzw. absorbierte, abrasivstofffreie Matrix grenzflächenlos einstückig
 - in eine mit ihr integrale, die äußere Faserstoff- und/oder Papierbahn (Dekorbahn) nach außen bzw. sicht- und gebrauchsseitig abschließende, mit einer Kombination von hitzehärtbaren Kunstharz, mit mindestens einem Heteropolysaccharid(e) bzw. Pektin(e) enthaltenden bzw. an mindestens einer der soeben genannten Substanzen reichen Naturstoff bzw. naturidenten Stoff und mindestens einem weiteren Additiv und/oder Hilfsstoff gebildete, klar-transparente Deck- und Verschleißschicht übergeht,
 - wobei in der hitzegehärteten Masse der genannten, mit der Imprägnier-Matrix der Dekorbahn integralen Deck- und Verschleißschicht die Partikel des abrasionsfesten Hartstoffes bzw. α -Aluminiumoxid- bzw. α -Korund-Partikel verteilt sind.
2. Dekorlaminat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die optischen Eigenschaften der hitzegehärteten Kunstharzmatrix der Imprägnierung der Dekorbahn mit jenen der die integrale, hitzegehärtete, abrasionsfeste Deckschicht derselben bildenden Kunstharz-Naturstoff-Kombinationsmasse im wesentlichen identisch sind.
3. Dekorlaminat nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
 - daß in der hitzegehärteten Matrix der Imprägnierung der Dekorbahn ein heteropolysaccharid- bzw. pektinhaltiger bzw. reicher Naturstoff bzw. naturidenter Stoff enthalten ist, welcher mit dem in der hitzegehärteten, Deck- und Verschleißschicht derselben vorhandenen Naturstoff bzw. naturidenten Stoff identisch ist und/oder
 - daß die Mengenverhältnisse von Kunstharz und heteropolysaccharid- bzw. pektinhaltigem bzw. reichem Naturstoff bzw. naturidenten Stoff zueinander in der die hitzegehärtete Matrix der Imprägnierung der Dekorbahn bildenden Kunstharz-Naturstoff-Kombinationsmasse einerseits und in der die hitzegehärtete, abrasionsfeste Deckschicht derselben bildenden Kunstharz-Naturstoff-Kombinationsmasse andererseits, untereinander im wesentlichen identisch sind.
4. Dekorlaminat nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,

- daß die hitzegehärtete Masse zumindest der Deck- und Verschleißschicht der Dekorbahn mit mindestens einem hitzehärtbaren Kunstharz bzw. Melaminharz, in Kombination mit mindestens einem heteropolysaccharid- bzw. pektinhaltigen bzw. reichen Naturstoff bzw. naturidenten Stoff mit einem wesentlichen, insbesondere mindestens 10 Masse-%, bevorzugt mindestens 25 Masse-%, Gehalt an Xanthan(en), Alginat(en), Alginsäure(n), Glucuronsäure(n), Mannuronsäure(n), Hyaluronsäure(n), Galakturonsäure(n), Pektin(en) und/oder Inulin gebildet ist und/oder
- daß der Naturstoff bzw. naturidenten Stoff in der hitzegehärteten Masse der Deck- und Verschleißschicht, im wesentlichen aus mindestens einer der soeben einzeln genannten Naturstoff-Komponenten selbst gebildet ist, wobei Xanthan besonders bevorzugt ist.

5. Dekorlaminat nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,

- daß die hitzegehärtete Masse zumindest der Deck- und Verschleißschicht der Dekorbahn mit mindestens einem hitzehärtbaren Kunstharz, bevorzugt Melaminharz, in Kombination mit mindestens einem heteropolysaccharid- bzw. pektinhaltigen, insbesondere -reichen, Naturstoff aus der Gruppe Guarkernmehl, Mehl(e) von Topinambur, Zichorie oder Dahlie, Johannisbrotkernmehl, (Cesa-gum), Guar gum, Gummi arabicum, Carrageen, Tragant, andere Pflanzengummen oder -schleime und Agar Agar, besonders bevorzugt jedoch mit Johannisbrotkernmehl, gebildet ist und/oder
- daß die heteropolysaccharid- bzw. pektin-hältige, bzw. -reiche Naturstoff-Komponente in der hitzegehärteten Masse der Matrix in Mengen von 2 bis 30 Masse-%, bevorzugt von 5 bis 20 Masse-%, jeweils bezogen auf die Summe der Massen von hitzegehärtetem Harz, Naturstoff(en), Additiv(en) und/oder Hilfsstoff(en) und eventuell enthaltenen Hartstoff-Teilchen enthalten ist.

6. Dekorlaminat nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,

- daß in der hitzegehärteten Masse der Deck- und Verschleißschicht der Dekorbahn α -Aluminiumoxid bzw. α -Korund mit abgeflachten, Tablarform aufweisenden Partikeln verteilt sind und/oder
- daß in der hitzegehärteten Masse der Deck- und Verschleißschicht der Dekorbahn, die in ihr verteilten, Tablarform aufweisenden α -Aluminiumoxid- bzw. α -Korund-Partikel zueinander im wesentlichen parallel zur Ebene der Erstreckung der genannten Schicht ausgerichtet sind und/oder
- daß die genannten, Tablarform aufweisenden α -Aluminiumoxid- bzw. α -Korundpartikel, jeweils bezogen auf ihre maximale Querschnittserstreckung, Teilchengrößen im Bereich von 5 bis 50 μm , bevorzugt von 15 bis 40 μm , aufweisen.

7. Dekorlaminat nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die α -Aluminiumoxid- bzw. α -Korund-Partikel in der hitzegehärteten Masse der Deck- und Verschleißschicht der Dekorbahn in Mengen von 5 bis 65 Masse-%, vorzugsweise von 15 bis 50 Masse-%, jeweils bezogen auf die Summe der Trocken-Massen von hitzegehärtetem Harz plus heteropolysaccharid- bzw. pektinhaltigem bzw. -reichem Naturstoff bzw. naturidentem Stoff plus, α -Aluminiumoxid bzw. α -Korund plus Additiv(en) und/oder Hilfsmittel(n) vorliegen.

8. Dekorlaminat nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet,

- daß die Deck- und Verschleißschicht der Dekorbahn eine durchschnittliche Dicke von 0,05 bis 0,15 mm aufweist und/oder
- daß die Gesamtbeladung der Dekorbahn mit hitzegehärtetem Harz, Naturstoff bzw. naturidentem Stoff, Abrasivstoff-Teilchen, Additiv(en) und/oder Hilfsmittel(n) 80 bis 240%, bevorzugt 100 bis 200%, der Masse der Dekorbahn allein beträgt.

9. Verfahren zur Herstellung von Dekorlaminaten, Dekor-Laminatkörpern oder Dekorplatten gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei eine zumindest einlagige Faserstoffbahn bzw. Papierbahn, (Trägerbahn) mit einer Lösung bzw. Dispersion bzw. Emulsion mindestens eines hitzehärtbaren Kunstharzes bzw. Melaminharzes getränkt wird und eine ein gewünschtes (Druck-)Dekor aufweisende Faserbahn bzw. Papierbahn mit einer zumindest ein Additiv und/oder einen Hilfsstoff enthaltenden Lösung bzw. Dispersion bzw. Emulsion mindestens eines hitzehärtbaren Kunstharzes bzw. Melaminharzes getränkt und mit feinverteilten Partikeln eines Abrasivstoffes bzw. von α -Aluminiumoxid bzw. α -Korund beaufschlagt wird, indem die Faserbahn bzw. Trägerbahn in zwei zeitlich im wesentlichen unmittelbar aufeinanderfolgenden Verfahrensstufen mit Mischungen von natürlichen Dispergierstoffe enthaltenden Harzkomposition und Abrasivstoffkomposition beaufschlagt wird und die, wie oben beschrieben, erhaltene, Trägerbahn nur mit der, wie soeben beschrieben, erhaltene, mit Abrasivstoff beaufschlagte Dekorbahn verbunden

werden oder beide zusammen mit der Oberfläche eines Substratkörpers bzw. einer Faser- bzw. Holzwerkstoffplatte unter Druckeinwirkung bei Harz-Härtungstemperatur verbunden werden. **dadurch gekennzeichnet.**

- daß die Dekorbahn durch eine erste Stufe mit Imprägnierbad mit einer wässrigen, von abrasionsresistenten Teilchen freien Suspension, Dispersion und/oder Emulsion mindestens eines hitzehärtbaren Kunstharzes bzw. Melaminharzes mit mindestens einem Additiv und/oder Hilfsstoff, welcher Suspension od. dgl. gegebenenfalls eine durch Aufschließen, Erhitzen bzw. Kochen und Quellen eines mindestens ein Heteropolysaccharid bzw. Pektin enthaltenden bzw. an mindestens einer dieser Substanzen reichen, Naturstoffs bzw. naturidenten Stoffs mit Wasser ohne oder mit Druck erhaltene Gel-Lösung, zugesetzt sein kann,
- geführt und die genannte Dekorbahn dort mit der genannten Harzdispersion bzw. Harzmischung getränkt bzw. imprägniert wird; und
- daß die so erhaltene, harzgetränkte Dekorbahn nach Durchlaufen einer Abstreifstufe zum Entfernen überschüssigen Harzgemisches im imprägnier-frischen noch nassen Zustand im wesentlichen unmittelbar danach durch eine zweite Stufe mit Harz-Auftragseinrichtung -bevorzugt ein Drahttraktelgeführt wird, in welcher sie auf ihrer Dekor- bzw. Sichtseite
- mit einem Gemisch einer wässrigen Suspension, Dispersion und/oder Emulsion mindestens eines hitzehärtbaren Kunstharzes bzw. Melaminharzes mit einer durch Aufschließen, Erhitzen bzw. Kochen und Quellen eines mindestens ein Heteropolysaccharid bzw. Pektin enthaltenden bzw. an mindestens einer dieser Substanzen reichen Naturstoffs bzw. naturidenten Stoffs mit Wasser, mit oder ohne Druckbeaufschlagung, erhaltenen Gel-Lösung bzw. Gel-Mischung, welcher Mischung mindestens ein Additiv und/oder Hilfsstoff zugesetzt ist, beaufschlagt und beschichtet wird, wobei in dieser Mischung weiters eine jeweils gewünschte Menge an Abrasivstoff-Partikeln bzw. α -Aluminium bzw. α -Korundpartikeln, eingearbeitet und homogen verteilt ist, beaufschlagt und beschichtet wird,
- wonach - nach einem Abstreifen überschüssigen Harzgemisches- und ohne oder nach Zwischenschaltung einer Vor- bzw. Zwischentrocknung und/oder einer Vorhärtung unter Einwirkung von Druck bei der jeweiligen Härtungstemperatur, die Vereinigung der so vorbehandelten Dekorbahn mit der ebenfalls mit hitzehärtbarem Harz imprägnierten Träger- bzw. Kernbahn allein oder zusätzlich mit dem Substratkörper bzw. mit der Holzwerkstoffplatte vorgenommen wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß eine Dekorbahn auf Basis eines Cellulosepapiers mit einer Grammatur bzw. einem Flächengewicht von 60 bis 120 g/cm² und einem Gurley-Wert von 10 bis 30s. bevorzugt von 15 bis 25s, eingesetzt wird.

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet,

- daß - für den Fall einer Imprägnierung der Dekorbahn in der ersten Stufe mit einem Harzdispersions-Naturstoff-Gemisch - der in demselben eingesetzte heteropolysaccharid- bzw. pektinhaltige Naturstoff bzw. naturidente Stoff und der in der zweiten Verfahrensstufe der Beaufschlagung mit dem für die Bildung der Verschleißschicht vorgesehenen Harzdispersions-Naturstoff-Abrasivstoffpartikel-Gemisch eingesetzten heteropolysaccharid- bzw. pektinhaltigen Naturstoff bzw. naturidenten Stoff miteinander im wesentlichen identisch sind und/oder
- daß jeweils die Basis-Harzdispersionen bzw. Melaminharzdispersionen des in der ersten Stufe eingesetzten Imprägnier-Harzgemischs und des in der zweiten Stufe eingesetzten Verschleißschicht-Harzgemischs miteinander im wesentlichen identisch sind.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß in der ersten Stufe im Verlauf der Imprägnierung der Dekorbahn und/oder in der zweiten Stufe im Verlauf der Verschleißschicht-Aufbringung in den dafür vorgesehenen Kunstharzmassen zumindest einer (eine) der im Anspruch 5 genannten Naturstoff (-Komponenten) und/oder einer der in den Ansprüchen 6 bis 8 genannten bzw. näher spezifizierten Abrasivstoffe eingesetzt wird bzw. werden.

